



VILLAFIX

Fijador e impermeabilizante de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa



USOS

- Exterior / Interior como consolidante, fijador y unificador de superficies.
- Indicado para el tratamiento de fondos en materiales de construcción.

PROPIEDADES

- Ancla con el soporte y fija sucesivas aplicaciones.
- Unifica y limita el grado de adsorción.
- Consolida los fondos débiles y pulverulentos.
- Aumenta la resistencia a la carbonatación, dificultando la entrada de dióxido de carbono.
- Dificulta la migración de sales hacia la superficie del revestimiento.
- Muy alta resistencia a la intemperie.

COLORES

Incoloro.

GRADO DE BRILLO

Mate.

Características a 23° C y 60% HR

RENDIMIENTO

Primera capa: 10 m²/l. (según soporte)

TIPO DE ENVASES

0,750 y 4 litros.

PESO ESPECIFICO

1,02 ± 0,05.

EXTRACTO SECO EN PESO

25 ± 1%.

TIEMPO DE SECADO

Seco: 30 minutos.
Repintado: 12 horas (Según soporte).

DILUCION

Al 25 % en Agua (1 parte de VILLAFIX con 3 de agua).

VILLAFIX

Instrucciones de aplicación

MATERIAL DE APLICACIÓN

- Con brocha o rodillo: Diluido al 25 % en agua (1 parte de VILLAFIX con 3 de agua).
- Airless: Diluido al 25 % en agua (1 parte de VILLAFIX con 3 de agua).

LIMPIEZA DEL MATERIAL

Con agua.
Con disolvente si el producto hubiera secado.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Si fuese necesario el saneamiento fungicida y algicida, utilícese VILLABIOCIDE.

SOPORTE	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	IMPRIMACIONES	ACABADO INTERIOR O EXTERIOR
Hormigones, Cementos y derivados	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Alisado• Limpieza de polvo	1 capa de VILLAFIX diluido	2 capas de Acabado
Derivados de Yeso	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Cepillado	1 capa de VILLAFIX diluido	1 ó 2 capas de Acabado
Maderas	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo		
Metales	<ul style="list-style-type: none">• Cepillado• Limpieza de polvo		
Antiguos fondos con pintura	<ul style="list-style-type: none">• Lavado con lejía• Pulido de las pinturas antiguas	1 capa de VILLAFIX diluido	2 capas de Acabado
Fondos porosos o pulverulentos	<ul style="list-style-type: none">• Alisado• Repaso del revestimiento si fuese necesario	1 capa de VILLAFIX diluido	2 capas de Acabado

OBSERVACIONES

CONDICIONES DE APLICACIÓN Temperatura > 5° C e higrometría < 80% HR

CONSERVACIÓN 24 meses en envase de origen sin abrir
Conservar en lugar controlado entre 5 y 35° C

HIGIENE Y SEGURIDAD Conforme a las indicaciones descritas en el embalaje

Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o ver en: www.pinturasvillada.com

Nota: La información facilitada en esta Ficha Técnica, es el resultado de nuestras investigaciones del producto a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo y dado que frecuentemente las pinturas se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar la calidad del producto aplicado en condiciones correctas.

Versión 02. Agosto-07